

Iron Stone™/MC

Enduit acrylique



Produit d'étanchéité acrylique pour les surfaces résilientes et en pierre, avec d'excellentes caractéristiques d'étalement et d'adhérence, même sur des surfaces abîmées.

Efficace

- Compatibilité supérieure pour une large gamme de surfaces résilientes et en pierre
- Protège contre la pénétration des salissures et des taches

Facile à utiliser

- Recouvrir avec n'importe quel produit de finition Diversey
- S'enlève facilement avec n'importe quel produit décapant Diversey

Conçu pour

- Éducation
- Commerces de détail
- Agences gouvernementales
- Entreprises de service d'immeubles



Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez notre site web à www.diversey.com

Mode d'emploi

Le produit **Iron Stone™/MC Enduit acrylique** étanchéifie la pierre et les surfaces résilientes et poreuses, avec d'excellentes caractéristiques d'étalement et d'adhérence, même sur des surfaces abîmées. Il possède une compatibilité supérieure avec une large gamme de surfaces en pierre.



- Ne pas diluer (si c'est applicable).
- Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F/10° C .
- Pour éviter une contamination, ne pas reverser de produit non utilisé dans son conteneur d'origine.

Remarque : Les sols peuvent être glissants quand ils sont mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement les déversements et les matières étrangères. Répond à l'exigence ASTM D-2047 sur la résistance au glissement.

Préparation

- Préparer le sol en le dépoussiérant à la vadrouille, en y passant une vadrouille humide ou une autolaveuse.
- Avant la première application avec **Iron Stone™/MC Enduit acrylique**, éliminer tous les anciens revêtements à l'aide de n'importe quel produit décapant de Diversey.

Revêtement

- Appliquer 1–2 couches uniformes de produit **Iron Stone™/MC Enduit acrylique** avec une vadrouille propre.
- Laisser sécher 30–45 minutes entre couches successives. Température, humidité et ventilation peuvent affecter cette durée de séchage.

Nouveau revêtement

- Utiliser un produit de finition Diversey selon l'éclat désiré et l'équipement disponible.

Spécifications du produit

Description	
Couleur/Forme	Blanc opaque liquide
Point d'éclair	> 200° F (> 93,4° C)
pH	8,2
Odeur	Ammoniac solvants
Durée de conservation	2 ans
Résistance au glissement	0,5 minimum (ASTM D2047)
Solides %	18
Solubilité dans l'eau	Dispersible
Densité	1,024

Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Faible; 0=Insignifiant.

Conditionnements disponibles

Code produit	Descripction/Emballage	Dilution
4006110	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Prêt à l'emploi
5104837	1 Envirobox™/MC de 5 gallons / 18,9 L	Prêt à l'emploi

Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, l'étiquette et la MSDS contiennent des mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent s'obtenir en ligne sur www.diversey.com ou en téléphonant au 888 352 2249.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez notre site web à www.diversey.com

